



# La Despensa del Jabón

Materias primas para jabón y cosmética artesanal

## Análisis y Ficha Técnica

Producto	INCI	Núm. Lote	Fecha de Fabricación	Fecha de Caducidad
Carnauba T-1	Copernicia Cerifera Cera	F01-21022	01/2021	01/2028

Parámetros	Unidades	LÍMITES		Resultado	Métodos
		Mínimo	Máximo		
Punto de Fusión	°C	80	86	80	USP XXIX P.2708
Índice de Acidez	mg KOH/g	02	07	4,04	ASTM D 1387-89
Valor Ester	mg KOH/g	71	88	80,16	USP XXIX p.2568
Índice Saponificación	mg KOH/g	78	95	84,20	ASTM D 1387-89
Contenido Cenizas	%	-	0,25	0,07	USP XXIX p. 3457
Impurezas Insolubles	%	-	0,20	0,10	ABNT NBR
Materia Volátil 175°C	%	-	1	0,37	*
Humedad	%	-	0,50	0,22	*
Punto de Inflamabilidad	°C	310	-	312	ASTM D 92-12B